

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE

AWS	<u>A 5.4</u>	<u>E 308L - 15</u>
EN	<u>1600</u>	<u>E 19 9 LB 42</u>

PROPRIETA' E APPLICAZIONI GENERALI

Elettrodo con rivestimento basico per la saldatura degli acciai inossidabili.
 Deposito austenitico, fusione regolare, arco stabile.
 Temperatura di esercizio dei componenti saldati, da -196 a + 350 °C.
 Viene utilizzato per la saldatura degli acciai inossidabili tipo AISI 304.
 Ottimo comportamento per saldature in posizione, specifico per verticale ascendente, eccellenti caratteristiche meccaniche.
 Viene utilizzato nella costruzione di serbatoi, impiantistica, tubazioni nei vari settori industriali.

ANALISI CHIMICA DEL DEPOSITO (Valore Tipico)

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,03	0,7	1,9	20	9,5

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza N/mm ²	Snervamento N/mm ²	Allungamento A5d	Resilienza KV J
> 580	> 420	> 40 %	+20°C > 80 - 60°C > 60 -196 °C > 35

IMPIEGO DELL'ELETTRODO

CORRENTE DI SALDATURA

DC +

POSIZIONI DI SALDATURA



RENDIMENTO

120%

PARAMETRI DI SALDATURA

Diametro (mm)	1,6	2	2,5	3,2	4	5
Lunghezza (mm)			300	350	350	350
Intensita (A)			50-80	80-110	110-150	150-200

NOTE:

SIDERARCO si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici e alle caratteristiche del prodotto senza preavviso